

2000

	<p>Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 6: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou</p>	<p>ČSN EN 12373-6 03 8650</p>
--	---	--

Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 6: Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in phosphoric acid/chromic acid solution without prior acid treatment

Aluminium et alliages d'aluminium - Anodisation - Partie 6: Evaluation de la qualité des couches anodiques colmatées par mesurage de la perte de masse après immersion en solution phosphochromique sans traitement acide préalable

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Anodisieren - Teil 6: Prüfung der Qualität von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung des Masseverlustes nach Eintauchen in Chromosphorsäure-Lösung ohne vorherige Säurebehandlung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12373-6:1998. Evropská norma EN 12373-6:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12373-6:1998. The European Standard EN 12373-6:1998 has the status of a Czech Standard.

(c) Český normalizační institut,
2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

57927

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA	EN 12373-6
EUROPEAN STANDARD	Listopad 1998
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	

ICS 25.220.20; 77.120.10

Deskriptory: surface treatment, anodizing, aluminium, aluminium alloys, sealing, quality control, destructive tests, immersion tests, solution, phosphoric acid, measurements, mass losses

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace -

Část 6: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou

Aluminium and aluminium alloys - Anodizing -

Part 6: Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in phosphoric acid/chromic acid solution without prior acid treatment

Aluminium et alliages d'aluminium -
Anodisation -Partie 6: Evaluation de la qualité
des couches anodiques colmatées par
mesurage de la perte
de masse après immersion en solution
phosphochromique sans traitement acide
préalable

Aluminium und Aluminiumlegierungen -
Anodisieren - Teil 6: Prüfung der Qualität von
verdichteten, anodisch erzeugten
Oxidschichten durch Bestimmung des
Masseverlustes nach Eintauchen in
Chromphosphorsäure-Lösung ohne vorherige
Säurebehandlung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c(1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv

Ref.

č. EN 12373-6:1998 E

množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 5

1 Předmět

normy

..... 6

2

Princip

..... 6

3

Činidla

..... 6

4

Přístroje

..... 6

5 Příprava zkušebního

vzorku.....

6

6

Postup

..... 6

7 Vyjádření

výsledků

..... 7

8 Protokol o

zkoušce

.... 7

Příloha A (normativní) Metoda sušení

vzorků..... 8

Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 132 "Hliník a slitiny hliníku" se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německo, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecko, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je založena na ISO 3210:1983.

Příloha A v této normě je normativní.

EN 12373 Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace zahrnuje následující části:

Část 1: Metody pro specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku

Část 2: Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

Část 3: Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

Část 4: Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění kapkovou zkouškou vybarvování po předchozí úpravě povlaku kyselinou

- Část 5: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
- Část 6: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou
- Část 7: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou
- Část 8: Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
- Část 9: Stanovení odolnosti proti opotřebení a indexu opotřebení anodických oxidových povlaků zkušebním přístrojem s oděrovým kotoučem
- Část 10: Stanovení střední měrné odolnosti proti oděru anodických oxidových povlaků zkušebním zařízením s tryskáním abraziva
- Část 11: Stanovení zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlu 20°, 45°, 60° a 85°
- Část 12: Stanovení odrazivostních vlastností hliníkových povrchů s použitím kulového fotometru
- Část 13: Stanovení odrazivostních vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo zkráceného goniofotometru
- Část 14: Vizuální stanovení čistoty zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda
- Část 15: Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci
- Část 16: Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
- Část 17: Stanovení elektrického průrazného napětí
- Část 18: Systém hodnocení pro vyhodnocení bodové koroze - Grafická metoda
- Část 19: Systém hodnocení pro vyhodnocení bodové koroze - Mřížková sčítací metoda

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanovuje metodu posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou. Související norma (EN 12373-7¹⁾) popisuje stejnou metodu používanou s předchozí úpravou povlaku kyselinou.

Tato metoda je použitelná pro anodické oxidové povlaky určené k dekorativním nebo ochranným

účelům nebo tam, kde je důležitá odolnost proti zbarvení.

Tato metoda není použitelná pro:

- tvrdé anodické oxidové povlaky, které nejsou běžně utěšňovány;
- anodické oxidové povlaky, které byly utěšněny pouze v roztocích dvojchromanu;
- anodické oxidové povlaky vytvořené v roztocích kyseliny chromové;
- anodické oxidové povlaky, které byly podrobeny úpravě k zajištění nesmáčivosti vodou.

Tato metoda je destruktivní a může sloužit jako referenční metoda v případě pochybnosti nebo sporu týkajícího se výsledků zkoušky ztráty absorpční schopnosti (EN 12373-4¹⁾) nebo měření admitance (EN 12373-51)).

-- Vynechaný text --