

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.791.04

22.10.1975



Zváranie TYČINKA G 639.90

ČSN 05 5364

JK 312 285

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Rod G 639.90

Farebné označenie tyčinek		červená						
Technické dodacie predpisy		ČSN 05 5360						
Chemické zloženie tyčinek	%	C	Mn	Si	Cr	W	Co	Fe
Chemické zloženie tyčinek		1,1 až 1,4	max. 0,3	0,5 až 2,5	25,0 až 26,0	3,5 až 5,0	61,0 až 65,0	max. 5,0
Tvrdosť návaru vo východiskovom stave HV		min. 370						
Povrch tyčinek		Kovovo čistý						
Vyrábané priemery v mm		3,25; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0						
Vyrábané dĺžky v mm		max. 750						
Charakteristické údaje na naváranie		Navárať mäkkým kyslikovoacetylénovým nauhlíčujúcim plameňom pri predhareve ca 500 °C						
Priklady použitia		Na návary tesniacich plôch vysokotlakových parných armatúr na pracovné teploty do 600 °C, vretená posúvačov (šúpátok) na nadkritické parametre pary a pod. Ďalej na naváranie ventilov leteckých motorov, na návary špeciálnych zápusťiek kovacích lisov, na rôzne vodiče v hutnickej prevádzke a pod.						
Predchádzajúce označenie		Reál 096						

DODATOK

Súvisiace čs. normy

ČSN 05 5360 Tyčinky na naváranie vrstiev so zvláštnymi vlastnosťami. TDP

Vypracovanie normy

Spracovatež: Výskumný ústav zváračský, Bratislava, inž. Št. Ševár

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie, Praha, inž. Jar. Tauš

*Upozornenie: Zmeny a doplnky, ako aj správy o novovydaných normách sú uverejnené vo Věstníku
Úradu pre normalizáciu a meranie.*

ČSN 05 5364
z 19.4.1961

Účinnosť od:
1.7.1977

00691

-- Vynechaný text --