



**Spájkovanie  
MÄKKÉ SPÁJKY  
Technické dodacie predpisy**

**ČSN 05 5600**

JK

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Soft solders

Táto norma platí pre mäkké spájky v tvare bochníkov (housek), tyčí liatych, zrn, tyčí tvárnených, pásov, pruhov, fólií, drôtov a trubičiek plnených tavidlom.

Názvoslovie používané v tejto norme je uvedené v ČSN 05 0040.

## I. VŠEOBECNE

### Druhy spájok

#### 1. Mäkké spájky sú:

- a) cínové,
- b) ostatné.

### Označovanie spájok

2. Označenie spájok sa skladá z písmena B (symbol pre všeobecné označovanie spájok), za ktorým nasledujú chemické značky najviac štyroch prvkov s číselným vyjadrením stredného obsahu<sup>1)</sup> hlavného prvku. Za chemickými značkami prvkov sa uvádzajú za pomlčkou údaje o teplotách tavenia spájky.

## Príklad označenia

Spájka s chemickým zložením 49,0 až 51,0 % Sn a zvyškom olova sa značí takto:

*B-Sn50 Pb - 215/185*

## Význam doplnkových číslíc

**3.** Tvar spájok sa označuje prvou doplnkovou číslicou za číslom tejto normy podľa tab. 1.

---

<sup>1)</sup> Ak nevychádza ako stredný obsah celé číslo, zaokrúhlenie sa urobí tak, že do 5 desatín sa zaokrúhli na najbližšie nižšie číslo, v opačnom prípade na najbližšie vyššie celé číslo.

Nahrádza - pozri Dodatok

Účinnosť od:  
1.12.1976

00694

---

**-- Vynechaný text --**