



**OSTNATÝ DRÔT**  
**Technické dodacie predpisy**

**ČSN 15 3905**

JK 314 28

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Barbed wire. Technical delivery regulations

Rozmery v mm

Táto norma platí pre objednávanie, akosť, výrobu, skúšanie, dodávanie, balenie a skladovanie ostnatého drôtu vyrábaného z ťahaného ocežového drôtu pozinkovaného (ďalej len ostnatý drôt).

**I. VŠEOBECNE**

**1.** Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

- a) označenie ostnatého drôtu podľa príslušnej rozmerovej normy,
- b) hmotnosť jednotlivých kusov,
- c) celková hmotnosť,
- d) osobitná dohoda (napr. menšia hmotnosť balíkov).

Príklad:

Ostnatý drôt typu Y s priemerom pozdĺžneho drôtu 2,24, v prevedení ako dvojdrtový, štvorostňový, so vzdialenosťou ostňov 100 mm, hmotnosti jednotlivých kusov 20 kg, celková hmotnosť 10.000 kg sa

objednáva takto:

*Ostnatý drôt 2,24 (2) 100*

*po 20 kg - 10.000 kg ČSN 15 3910*

## **II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY**

**2.** Na výrobu ostnatého drôtu sa používa pozinkovaný drôt:

a) na pozdĺžne drôty - mäkký, pozinkovaný v tavenine podľa ČSN 42 6406 čl. 1 ba,

b) na drôt na ostne - galvanický pozinkovaný drôt podľa ČSN 42 6406 čl. 1a.

Účinnosť od:  
1.11.1976

01018

---

**-- Vynechaný text --**