

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu,
pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180,
s lepicí vrstvou

ČSN

EN 60317-36

34 7307

idt IEC 317-36: 1992

Specifications for particular types of winding wires - Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire,

class 180, with a bonding layer

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 36: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec

polyesterimide brasable, classe 180, avec une couche adhérente

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten - Teil 36: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar und

verbackbar, lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180

Tato norma je identická s EN 60317-36: 1994.

This standard is identical with EN 60317-36: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 317-0-1: 1990 zavedena v ČSN IEC 317-0-1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu (34 7307)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 317-36: 1992 Specifications for particular types of winding wires. Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou) (34 7307)

NEN 10317-36: 1994 Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage. Partie 36: Fil de

section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide brasable, classe 180, avec une couche adhérente

(Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou) (34 7307)

Souvisící ČSN

ČSN 34 5123 Kabelárske názvoslovie

ČSN 34 7010 Skúšobné metódy vodičov a káblov

ČSN 67 3150 Elektroizolačné laky. Všeobecné ustanovenia a skúšobné metódy

ČSN 77 2081 Cívky na dráty. Základní rozměry

© Český normalizační institut, 1996

20345

ČSN EN 60317-36

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Jana Lvovská Technická normalizační komise: TNK 68 Kably a vodiče Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

2

ČSN EN 60317-36

EN 60317-36

Srpen 1994

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

ICS 29. 060. 10

Deskriptory: electric conductor, winding, electric wire, insulated wire, enamelled wire, polyester, circular shape, specification, dimension

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem,

třída 180, s lepicí vrstvou (IEC 317-36: 1992)

Specifications for particular

types of winding wires

Part 36: Solderable polyesterimide

enamelled round copper wire,

class 180, with a bonding layer

(IEC 317-36: 1992)

Spécifications pour types

particuliers de fils de bobinage

Partie 36: Fil de section circulaire

en cuivre émaillé avec polyesterimide

brasable, classe 180,

avec une couche adhérente

(CEI 317-36: 1992)

Technische Lieferbedingungen

für bestimmte Typen

von Wickeldrähten

Teil 36: Runddrähte aus Kupfer,

verzinnbar und verbackbar, 1

ackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180

(IEC 317-36: 1992)

Tato evropská norma byla schválena 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

3

ČSN EN 60317-36

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 317-36: 1992 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Předmětný dokument byl předložen členům CENELEC pro formální hlasování jako prHD 555. 36 S1: 1993 a byl schválen CENELEC jako EN 60317-36 8. března 1994.

Byly stanoveny tyto termíny:

- nejzazší termín zavedení identické národní normy (dop) 1995-03-15;
- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-03-15.

Pro výrobky, které podle údaje výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly příslušné národní normě před 1995-03-15, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 2000-0-15.

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 317-36: 1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Strana

Předmluva..... 4

Kapitola

1 Předmět normy..... 5

2 Odkazy na normy..... 5

3 Definice a všeobecné poznámky ke zkušebním metodám..... 5

4	Rozměry.....	5
5	Elektrický odpor.....	5
6	Tažnost.....	6
7	Pružnost.....	6
8	Ohebnost a přilnavost.....	6
9	Tepelný náraz.....	6
10	Termoplasticita.....	6
11	Odolnost vůči oděru.....	6
12	Odolnost vůči rozpouštědlům.....	7
13	Průrazné napětí.....	7
14	Souvislost izolace.....	7
15	Teplotní index.....	8
16	Odolnost vůči chladivům.....	8
17	Pájitelnost.....	8
18	Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem.....	8
19	Dielektrický ztrátový činitel.....	9
20	Odolnost vůči transformátorovému oleji.....	9
21	Úbytek hmotnosti.....	9
22	Odolnost vůči vysoké teplotě.....	9
30	Balení.....	9
	Příloha ZA (normativní).....	10

4

ČSN EN 60317-36

1 Předmět normy

Tato část IEC 317 stanovuje požadavky na pájitelné lakované měděné vodiče pro vinutí kruhového průřezu, třídy 180, s dvojitou izolační vrstvou. Spodní vrstva je vytvořena na bázi polyesterimidové pryskyřice, která může být modifikována za předpokladu, že si zachová chemickou identitu původní pryskyřice a vyhovuje všem předepsaným požadavkům pro vodič. Vrchní vrstva je vytvořena na bázi termoplastické pryskyřice.

POZNÁMKA - Modifikovaná pryskyřice je pryskyřice, která je odolná vůči chemickým změnám, nebo obsahuje jednu nebo více přísad k dosažení určitého provedení nebo vlastností použití.

Třída 180 je teplotní třída, která vyžaduje nejmenší teplotní index 180 a teplotu tepelného nárazu alespoň

200 °C.

Teplota ve stupních Celsia odpovídající teplotnímu indexu nemusí být bezpodmínečně ta, která se doporučuje pro provoz; bude záviset na mnoha faktorech, včetně druhu zařízení, jichž se týká.

Rozsah jmenovitých průměrů jader, na který se tato norma vztahuje:

- stupeň 1B: 0,020 mm do 1,600 mm včetně;
- stupeň 2B: 0,020 mm do 1,600 mm včetně. Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 IEC 317--1.