

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10

2002

Červen



Komunikační kabely - Specifikace
zkušebních metod -
Část 3-7: Mechanické zkušební
metody - Odolnost kabelového pláště
proti oděru

ČSN
EN 50289-3-7

34 7819

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 3-7: Mechanical test methods - Abrasion resistance of the cable sheath

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai -
Partie 3-7: Méthodes d'essais mécaniques - Résistance à l'abrasion des gaines du câble

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 3-7: Mechanische Prüfverfahren - Abriebfestigkeit des Kabelmantels

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-3-7:2001. Evropská norma EN 50289-3-7:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-3-7:2001. The European Standard EN 50289-3-7:2001 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut,

2002

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

64699

Citované normy

EN 50289-3-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-3-1:2002 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky (idt EN 50289-3-1:2001)

EN 50290-1-2 dosud nevydána, nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kably a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří ©plíchal

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA	EN 50289-3-7
EUROPEAN STANDARD	Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	

ICS 33.120.10

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod

Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru

Communication cables - Specifications for test methods

Part 3-7: Mechanical test methods - Abrasion resistance of the cable sheath

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai
Partie 3-7: Méthodes d'essais mécaniques - Résistance à l'abrasion des gaines du câble

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren
Teil 3-7: Mechanische Prüfverfahren - Abriebfestigkeit des Kabelmantels

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komítety Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakémkoli formě a v jakémkoli

č. EN 50289-3-7:2001 E

Ref.

množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50289-3-7 dne 2001-05-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2002-04-01
- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2004-04-01

Tato evropská norma byla připravena podle evropského mandátu M/212, který CENELEC udělily
Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu.

Strana 5

Obsah

1 Rozsah
platnosti

6

2 Normativní
odkazy

Strana

3

Definice

6

4 Zkušební

metoda

6

4.1

Zařízení

6

4.2 Zkušební

vzorek

. 6

4.3

Postup

6

4.4

Požadavky

6

5 Protokol o

zkoušce

7

Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 3-7 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti kabelového pláště proti oděru, používanou v analogových a digitálních komunikačních systémech.

Tuto normu je nutno používat spolu s Částí 3-1 EN 50289, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50289-3-1:2001 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky

(*Communication cables - Specifications for test methods - Part 3-1: Mechanical test methods - General requirements*)

EN 50290-1-21) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

(*Communication cables - Part 1-2: Definitions*)

-- Vynechaný text --