

**OCEL 10 005****ČSN 41 0005**

125 120

JK 125 140

125 190

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 10 005

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	obvyklých jakostí					
Chemické složení (rozbor tavby) %	nepředepisuje se					
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	001					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	hnědá					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová nebo tandemová					
	polouklidněná nebo uklidněná nebo neuklidněná ocel					
Výrobek ¹⁾	tyče			široká ocel		
Provedení	válcováno za tepla					
Povrch	okujený					
Rozměrová norma	ČSN 42 5510			ČSN 42 5524		
	ČSN 42 5520					
	ČSN 42 5522					
	ON 42 5591					
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0138					
Označení materiálu a stavu	10 005.0 nebo 10 005.1					
Stav	tepelně nezpracovaný (.0) nebo normalizačně žitý (.1)					
Průměr nebo tloušťka mm	do 16	nad 16 do 40	nad 40 ²⁾ do 100	do 16	nad 16 do 25	nad 25 ²⁾ do 50
Pevnost v tahu σ_{Pt} N/mm ²	nad 490 do 785					
Nejmenší tažnost δ_5 podél %	10	8		12	10	

(Pokrač.)

Účinnost od:
1.11.1975

03337

-- Vynechaný text --