



OCEL 10 370

***ESN 41 0370**

JK 125 120

125 130

125 190

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 10 370

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	obvyklých jakostí				
Chemické složení (rozbor tavby) %	nepředeписuje se				
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	001				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	bílá				
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová nebo tandemová				
Výrobek	neuklidněná				
Provedení	předvalky ¹⁾ tyče ²⁾				
Povrch	válcováno za tepla				
Rozměrová norma	okujený				
Technické dodací předpisy	ČSN 42 5121	ČSN 42 5114	ČSN 42 5510 ČSN 42 5520	ON 42 5517 ČSN 42 5522	
Označení materiálu a stavu	ČSN 42 0188 ČSN 42 0138				
Stav	10 370.0				
Průměr nebo tloušťka mm	tepelně nezpracovaný				
Nejnižší mez kluzu σ_{K1} MPa	od 60 do 130	nad 130	do 16	nad 16 do 40	nad 40 ³⁾ do 100
Pevnost v tahu σ_{T1} MPa	205	—	235	225	205
Nejnižší tažnost δ_5 podél %	360 až 440	—	360 až 440		
Úhel ohybu α a průměr trnu D při zkoušce lámavosti podle ČSN 42 0401	25	—	27	26	25
t = tloušťka tyče (mm)	—				
	180°				
	— 0,5 t 0,5 t 1 t				

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 0370
z 11.10.1961

Účinnost od:
1.7.1976

03341

-- Vynechaný text --