

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.018.291.3

Schválena: 21.9.1977



OCEL 10 425

ČSN 41 0425

JK 132 7

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 10 425

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		pro výztuž betonových konstrukcí			
Chemické složení (rozbor tavby)	%	C ¹⁾	P	S	Ti
		max. 0,28	max. 0,050	max. 0,050	2)
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		001			
Barevné označení podle ČSN 42 0010		nepředepisuje se			
Druh oceli podle způsobu výroby		martinská			
		uklidněná			
Výrobek		žebírkové tyče			
Provedení		válcováno za tepla			
Povrch		okujený			
Rozměrová norma		ČSN 42 5535			
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0139			
Označení materiálu a stavu		10 425.0			
Stav		tepelně nezpracovaný			
Průměr	mm	6 až 32			
Nejnižší mez kluzu σ_{K1}	MPa	410			
	statistické minimum ³⁾	367			

(Pokrač.)

1 MPa = 1 N/mm²

Účinnost od:
1.1.1979

03343

-- Vynechaný text --