



OCEL 11 120

ČSN 41 1120

JK 125 121

125 191

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 11 120

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	automatové				
	C	Mn	Si	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) ¹⁾ %	0,15 až 0,25	0,60 až 1,10	max. 0,40	max. 0,10	0,14 až 0,24
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku %	-0,01 +0,02	-0,05 +0,10	—	—	-0,02 +0,03
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	003				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	stříbrná				
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková tandemová uklidněná				
Výrobek	tyče				
Provedení	válcováno za tepla				
Povrch	okujený		loupaný		
Rozměrová norma	ON 42 5511 ON 42 5521 ON 42 5525 ON 42 5531		ČSN 42 6510 ČSN 42 6511		
Technické dodací předpisy	ON 42 0216		ČSN 42 0134		

1 Mpa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 1120
z 15.10.1965

Účinnost
od:1.11.1977

03347

-- Vynechaný text --