

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669.14.018.26

Schválená: 14.11.1977

ČSN 41 1342

JK 125 131

OCEĽ 11 342



Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Steel 11 342

Skupina ocelí podľa ČSN 42 0074		bežných akostí					
Chemické zloženie (rozbor tavby)	‰	C	Mn	Si	Ti	P	S
		max. 0,10	max. 0,45	max. 0,15	0,06 až 0,20	max. 0,030	max. 0,025
Dovolené odchýlky chemického zloženia v hotovom výrobku	‰	+0,02	+0,05	+0,03	+0,03	+0,005	+0,005
Trieda odpadu podľa ČSN 42 0030		001					
Farebné označenie podľa ČSN 42 0010		zlatá — sivá					
Druh ocele podľa spôsobu výroby		kyslíková konvertorová					
		upokožená					
Výrobok		plechy v tabuliach					
Zhotovenie		valcované za tepla					
Povrch		okovinový alebo abrazívne čistený					
Rozmerová norma		ČSN 42 5308					
Technické dodacie predpisy		ČSN 42 0208					
Označenie materiálu a stavu		11 342.1					
Stav		normalizačne žihany					
Hrúbka	mm	3 až 8					
Najnižšia medza klzu σ_{Kl}	MPa	250					
Pevnosť v ťahu σ_{Pt}	MPa	330 až 440					

1 Mpa = 1
N/mm²
(Pokrač.)

Účinnosť od:
1.11.1978

03350

-- Vynechaný text --