



OCEĽ 11 381

ČSN 41 1381

JK 125 013

JK 125 015

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Steel 11 381

Skupina oceľí podľa ČSN 42 0074	bežných akostí					
Chemické zloženie (rozbor tavby)	C ¹⁾	Mn	Si	Al	P	S
	max. 0,16	max. 0,70	max. 0,35	min. 0,020	max. 0,030	max. 0,030
Trieda odpadu podľa ČSN 42 0030	002					
Farebné označenie podľa ČSN 42 0010	biela-červená					
Druh ocele podľa spôsobu výroby	kyslíková konvertorová					
	upokojená					
Výrobok	plechy v tabuľkách			široké pásy vo zvitkoch		
Zhotovenie	valcované za tepla					
Povrch	okovinový alebo abrazívne čistený			okovinový		
Rozmerová norma	ČSN 42 5308			*)		
Technické dodávacie predpisy	ČSN 42 0208			*)		
Označenie materiálu a stavu	11 381.1					
Stav	normalizačne žiňaný *)					
Hrúbka	mm	2 až 10				
Najnižšia medza R _e	MPa	245				

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 1381
zo 7.10.1970

Účinnost od:
1.3.1980

03355

-- Vynechaný text --