


OCEL 12 011
uhlíková
ČSN 41 2011

JK 125 222

JK 125 292

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 011

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pro jmenovité použití				
Chemické složení (rozbor tavby) %	C ¹⁾	Mn	Si ²⁾	P	S
	max. 0,09	0,20 až 0,45	max. 0,15	max. 0,035	max. 0,040
	Cr ³⁾	Ni	Cu	Al kov.	
	max. 0,15	max. 0,15	max. 0,15	min. 0,02	
Dovolené úchytky chemického složení hotového hutního výrobku ⁴⁾	C	Mn	Si		
	+0,02	±0,05	+0,05		
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená - bílá - modrá				
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská ⁵⁾ nebo tandemová - uklidněná				
Výrobek ⁵⁾	trubky bezešvé				
Provedení	tvářeno za tepla				
Rozměrová norma	ČSN 42 5715 ČSN 42 5716				
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0250 ⁶⁾				
Označení materiálu a stavu	12 011.1				

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 2011
z 21.12.1966

Účinnost od: 1.7.1976 03371

-- Vynechaný text --