


OCEL 12 015
uhlíková
ČSN 41 2015

 JK 125 121
 125 191

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 015

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pro jmenovité použití					
Chemické složení (rozběr tavby)	%	C	Mn	Si	P	S
		0,05 až 0,12	0,20 až 0,45	max. 0,15	max. 0,025	max. 0,025
		Cr	Ni	Cu	Al kov.	
		max. 0,20	max. 0,15	max. 0,15	min. 0,02	
Dovolené úchytky chemického složení hotového hutního výrobku		Mn				
		+0,05				
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená – oranžová – červená					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo tandemová – uklidněná					
Výrobek ¹⁾	trubky bezešvé jako polotovary k dalšímu tažení za studena					
Provedení	tvářeno za tepla			tvářeno za studena		
Rozměrová norma	ČSN 42 5716			ČSN 42 6711		
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0250					
Označení materiálu a stavu	12 015.1					
Stav	normalizačně žháný					
1 N/mm ² = 1 MPa	(Pokrač.)					

-- Vynechaný text --