

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.018.41

Schválena: 7.10.1976



OCEL 12 042

ČSN 41 2042

JK 125 222

125 242

Nezobrazitelný cizojazyčný text! 12 042

Steel 12 042

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	k zušlechťování pro nízké teploty ¹⁾					
	C	Mn	Si	B	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,32 až 0,40	0,50 až 0,80	max. 0,35	0,001 až 0,005	max. 0,040	max. 0,040
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku %	±0,02	±0,05	+0,05	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená — červená — modrá					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel					
Výrobek	tyče, dráty ²⁾³⁾					
Provedení	válcováno za tepla					
Povrch	okujený					
Rozměrová norma	ON 42 0216 ČSN 42 0220					
Technické dodací předpisy	ON 42 5511 ČSN 42 5519 ČSN 42 5515 ČSN 42 5523 ČSN 42 5516 ČSN 42 5530					
Označení materiálu a stavu	12 042.0	12 042.1	12 042.3			
Stav	tepelně nepracovaný	normalizačně žháný	žháný na měkko			

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 2042
z 2.4.1969

Účinnost od:
1.7.1978

03373

-- Vynechaný text --