

**OCEL 12 140****ČSN 41 2140**

JK 125 222

125 242

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 140

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pro velké výkovky									
	C	Mn	Si	Cr ²⁾	Ni ²⁾	Cu	V	P	S	
Chemické složení (rozběr tavby) ¹⁾	0,30 až 0,38	0,60 až 0,85	0,17 až 0,37	max. 0,25	max. 0,30	max. 0,30	0,08 až 0,15	max. 0,035	max. 0,035	%
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002									
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená – černá – hnědá									
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel									
Výrobek	velké výkovky									
Provedení	kováno									
Povrch	okujený									
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0276									
Označení materiálu a stavu	12 140.9									
Stav	tepelně zpracováno podle zvláštního předpisu									

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 2140
z 15.5.1968

Účinnost
od:1.12.1977

03375

-- Vynechaný text --