

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.018.27

Schválena: 27.12.1976



OCEL 13 251 **křemíková**

ČSN 41 3251

JK 125 323
125 343

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Silicon Steel 13 251

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		pružinové							
		C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	P	S
Chemické složení (rozbor tavůy)	%	0,42 až 0,52	0,50 až 0,80	1,50 až 1,90	max. 0,30	max. 0,40	max. 0,30	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾	%	-0,01 +0,03	-0,05 +0,10	-0,05 +0,10	—	—	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	001								
Barevné označení podle ČSN 42 0010	fialová – žlutá – černá								
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel								
Výrobek ²⁾	předvalky				tyče				
Provedení	válcováno za tepla								
Povrch	okujený								
Rozměrová norma	ČSN 42 5114 ON 42 5115 ČSN 42 5121				ČSN 42 5515 ČSN 42 5516		ČSN 42 5519 ČSN 42 5523		
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188				ČSN 42 0220				
Označení materiálu a stavu	13 251.0	13 251.3	13 251.0	13 151.3	13 251.7	13 251.8			
Stav	tepelně nezpracovaný	žiháný na měkko	tepelně nezpracovaný	žiháný na měkko	zušlechťený	zušlechťený			
Průměr nebo tloušťka	mm podle rozměrových norem					20 ⁴⁾	20 ⁴⁾		

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 3251
ze 17.4.1963

Účinnost od:
1.5.1978

03382

-- Vynechaný text --