


OCEL 13 270
křemíková
ČSN 41 3270

 JK 125 323
 125 343

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Silicon Steel 13 270

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pružinové								
Chemické složení (rozbor tavby)	%	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	P	S
		0,58 až 0,68	0,65 až 0,90	1,50 až 1,90	max. 0,30	max. 0,40	max. 0,30	max. 0,040	max. 0,040
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾	%	−0,01 +0,03	−0,05 +0,10	−0,05 +0,10	—	—	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	001								
Barevné označení podle ČSN 42 0010	fialová – žlutá – oranžová								
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel								
Výrobek ²⁾³⁾	předvalky				tyče				
Provedení	válcováno za tepla								
Povrch	okujený								
Rozměrová norma	ČSN 42 5114 ON 42 5115 ČSN 42 5121				ČSN 42 5515 ČSN 42 5516		ČSN 42 5519 ČSN 42 5523		
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188				ČSN 42 0220				
Označení materiálu a stavu	13 270.0	13 270.3	13 270.0	13 270.3	13 270.7	13 270.8			
Stav	tepelně nezpra- covaný	žíhaný na měkko	tepelně nezpra- covaný	žíhaný na měkko	zušlech- těný	zušlech- těný			
Průměr nebo tloušťka	mm	podle rozměrových norem					20 ⁵⁾	20 ⁵⁾	

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 3270
ze 17.4.1963

Účinnost od:1.5.1978 03383

-- Vynechaný text --