


OCEL 14 341
Si-Cr

*ČSN 41 4341

JK 125 344

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sr-Cr Steel 14 341

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		k zušlechťování					
		C	Mn	Si	Cr	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	%	0,34 až 0,42	0,30 až 0,60	1,00 až 1,30	1,30 až 1,60	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾	%	± 0,02	—0,05 +0,10	± 0,30	± 0,10	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		034					
Barevné označení podle ČSN 42 0010		modrá – černá – fialová					
Druh oceli podle způsobu výroby		elektroocel					
Výrobek		tyče			výkovky		
Provedení		válcováno za tepla			kováno		
Povrch		okujený					
Rozměrová norma		ČSN 42 5515 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523 ČSN 42 5530			ČSN 42 0277		
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0220			ČSN 42 0271		

(Pokrač.)

1 MPa = 1 N/mm²

Nahrazuje ČSN 41 4341
z 12.8.1964

Účinnost od:
1.7.1978

03398

-- Vynechaný text --