


OCEL 15 222
Cr-Mo-B
ČSN 41 5222

JK 125 325

JK 125 345

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr-Mo-B Steel 15 222

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pro svařované nosné konstrukce se zaručenou svažitelností					
Chemické složení (rozbor tavby) %	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu
	0,14 až 0,18	1,00 až 1,40	0,20 až 0,40	0,50 až 0,80	max. 0,30	max. 0,30
	Mo	B	Nb	P	S	
	0,50 až 0,65	0,002 až 0,005	0,02 až 0,06	max. 0,035	max. 0,035	
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾ %	C	Mn	Si	Cr	Mo	
	± 0,02	± 0,10	± 0,05	± 0,05	± 0,05	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	051					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	bílá—oranžová—modrá					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel					

1 MPa = 1 N/mm²
 Nahrazuje ČSN 41 5222
 z 19.3.1969

Účinnost od: 1.8.1978 03405

-- Vynechaný text --