


OCEL 16 221
Ni-V
ČSN 41 6221

JK 125 326

JK 125 346

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Ni-V Steel 16 221

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	pro výkovky k zušlechťování							
	C	Mn	Si ¹⁾	Cr	Ni	V	P	S
Chemické složení {rozbor tavby} %	0,18 až 0,24	0,70 až 1,00	0,15 až 0,40	max. 0,25	1,00 až 1,50	0,10 až 0,25	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ²⁾ %	±0,02	±0,10	-0,01 +0,03	+0,05	±0,05	-0,01 +0,02	—	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	041							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	oranžová-žlutá-zelená							
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel nebo martinská							
Výrobek	výkovky							
Provedení	kováno							
Povrch	okujený nebo hrubovaný							
Rozměrová norma	ČSN 42 9001, ČSN 42 9010, ČSN 42 9011, ČSN 42 9012, ČSN 42 9013							
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0276							
Označení materiálu a stavu	16 221.6							

(Pokračování)

Nahrazuje ČSN 41 6221
ze 7.10.1964

Účinnost od:
1.1.1981

03425

-- Vynechaný text --