


OCEL 16 240
Ni - Cr
ČSN 41 6240

JK 125 326

JK 125 346

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Ni - Cr Steel 16 240

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	k zušlechťování pro velké výkovky						
	C	Mn	Si ¹⁾	Cr	Ni	P	S
Chemické složení (rozběr tavby)	0,32 až 0,40	0,35 až 0,70	0,17 až 0,37	0,50 až 0,90	1,20 až 1,70	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené odchylky chemického složení v hotovém výrobku ²⁾	±0,02	-0,05 +0,10	-0,03 +0,05	-0,05 +0,10	±0,10	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	023						
Barevné označení podle ČSN 42 0010	oranžová—žlutá—černá						
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel						
Výrobek	předvalky						
Provedení	válcováno za tepla						
Povrch	okujený						
Rozměrová norma	ČSN 42 5114 ČSN 42 5121						
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188						
Označení materiálu a stavu	16 240.0			16 240.3			
Stav	tepelně nezpracovaný			žitý na měkko			
Tvrdost podle Brinella HB	—			max. 206			

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 6240
z 12.8.1964

Účinnost od:
1.8.1978

03428

-- Vynechaný text --