



**OCEL 17 022**  
**Chromová**

**ČSN 41 7022**

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium steel 17 022

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	korozivzdorné					
	C	Mn	Si	Cr	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,16 až 0,25	max. 0,80	max. 0,70	12,0 až 14,0	max. 0,040	max. 0,030
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku <sup>1)</sup> %	± 0,01	+ 0,05	+ 0,05	± 0,20	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	024					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená-bílá-zelená					
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel					
Výrobek	tyče		plechy		výkovky	
Provedení	válcováno za tepla				kováno	
Povrch	okujený		podle rozměrové normy		okujený	
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523 ČSN 42 5530		ČSN 42 5315		*)	
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221		ČSN 42 0210		*)	

1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup>

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7022  
z 22.11.1961

Účinnost od:  
1.1.1978

03443

---

**-- Vynechaný text --**