



**OCEL 17 023**  
**chromová**

**ČSN 41 7023**

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium Steel 17 023

	C	Mn	Si	Cr	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,26 až 0,35	max. 0,80	max. 0,70	12,0 až 14,0	max. 0,040	max. 0,030
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku <sup>1)</sup> %	±0,02	+0,05	+0,05	±0,20	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	024					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená-bílá-modrá					
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel					
Výrobek	tyče			plechy		
Provedení	válcováno za tepla					
Povrch	okujený				podle rozměrové normy	
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523				ČSN 42 5315	
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221				ČSN 42 0210	

1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup>

(Pokračování)

---

-- Vynechaný text --