


OCEL 17 024
chromová
ČSN 41 7024

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium Steel 17 024

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		korozivzdorné					
		C	Mn	Si	Cr	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	%	0,36 až 0,45	max. 0,80	max. 0,70	12,0 až 14,0	max. 0,040	max. 0,030
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku 1)	%	± 0,02	+ 0,05	+ 0,05	± 0,20	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		024					
Barevné označení podle ČSN 42 0010		červená–bílá–černá					
Druh oceli podle způsobu výroby		elektroocel					
Výrobek		tyče			plechy		
Provedení		válcováno za tepla					
Povrch		okujený			podle rozměrové normy		
Rozměrová norma		ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523			ČSN 42 5315		
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0221			ČSN 42 0210		
Označení materiálu a stavu		17 024.2	17 024.4		17 024.2		
Stav		žiháný	kalený a popouštěný		žiháný		
Průměr nebo tloušťka		mm	— do 20		1,25 až 30		
Tvrdost podle	Brinella HB	max. 229		—		max. 229	
	Rockwella HRC	—		min. 50		—	

1 MPa = 1 N/mm²

ČSN 41 7024
z 22.11.1961

Účinnost od:
1.1.1978

03445

-- Vynechaný text --