

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

MDT 669.15'26-194

Zveřejnění schváleno: 4.10.1972



OCEL 17 030
chromová

ČSN 41 7030

JK 125 041

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 030

Třída odpadu podle ČSN 42 0030	010	
Barevné značení podle ČSN 42 0010	červená - oranžová - hnědá	
Způsob výroby	elektroocel	
Výrobek	pásy a pruhy	
Provedení	válcováno za tepla	
Povrch	okujený	
Rozměrová norma	ČSN 42 5342 2)	
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0245	
Tloušťka mm	3 až 5	
Označení materiálu a stavu	17 030.0	17 030.3
Stav	tepelně nezpracovaný	žíhaný na měkko
Pevnost v tahu σ_{p1} kp/mm ²	—	max. 85
Tvrdost podle Vickerse HV informativně	—	max. 275

(Pokračování)

03448

-- Vynechaný text --