

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

DT 669.15

Zveřejnění schváleno: 4.10.1972



OCEL 17 031
chromová

ČSN 41 7031

JK 125 041

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 031

Tento návrh normy se předkládá k praktickému ověření, event. připomínky a zkušenosti zašlete pokud možno dvojmo, Úřadu pro normalizaci a měření, nejpozději do 1. 7. 1974.

Ustanovení tohoto návrhu ČSN mohou být použita a uplatňována, popř. se stát závazná, po vzájemné dohodě zúčastněných stran.

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	korozivzdorná					
Chemické složení ¹⁾ (rozbor tavby) ²⁾	C	Mn	Si	Cr	P	S
	0,90 až 1,05	max. 1,20	max. 0,40	13,0 až 15,0	max. 0,040	max. 0,035
Dovolené odchylky chemického složení hotového hutního výrobku ³⁾	±0,03	+0,10	+0,10	-0,30 +0,50		
Trída odpadu podle ČSN 42 0030	010					
Barvé znáčení podle ČSN 42 0010	červená - oranžová - světlemodrá					
Způsob výroby	elektroocel					
Výrobek	pásky a pruhy					
Provedení	válcováno za tepla					
Povrch	okujený					
Rozměrová norma	ČSN 42 5342 2)					
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0245					
Tloušťka mm	3 až 5					
Označení materiálu a stavu	17 031.0			17 031.3		
Stav	tepelně nezpracovaný			žháný na měkko		
Pevnost v tahu σ _H kp/mm ²	---			max. 90		
Tvrdost podle Vickerse HV informativně	---			max. 285		

(Pokračování)

03449

-- Vynechaný text --