



OCEL 17 041
chromová

ČSN 41 7041

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium Steel 17 041

Skupina ocelí podle ČSN 42 0071	korozivzdorné							
Chemické složení (rozbor tavby)	C	Mn	Si	Cr	Ni	Ti	P	S
	max.	max.	max.	16,0 až 18,5	max.	1)	max.	max.
	0,14	0,90	0,70		0,60		0,040	0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	%	%	%	-0,50 +0,30	+0,10	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	014							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — bílá — fialová							
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel							
Výrobek 2)	tyče	plechy		bezešvé trubky				
Provedení	válcováno za tepla	válcováno za tepla		válcováno za tepla				
Povrch	okujený	podle rozmě- rové normy		okujený				
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523 ČSN 42 5530	ČSN 42 5315		ČSN 42 5750				
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221	ČSN 42 0210		ČSN 42 0252				
Označení materiálu a stavu	17 041.2	17 041.2		17 041.2				
1 MPa ≈ 1 N/mm ² (Pokrač.)								

1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7041
z 18.1.1968

Účinnost od:1.1.1978 03450

-- Vynechaný text --