



**OCEL 17 042**  
**chromová**

**ČSN 41 7042**

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium steel 17 042

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	korozivzdorné					
	C	Mn	Si	Cr	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	0,90 až 1,05	max. 0,90	max. 0,70	16,0 až 18,0	max. 0,040	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	± 0,05	+ 0,05	+ 0,05	- 0,30 + 0,50	-	-
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	010					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — žlutá — zelená					
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel					
Výrobek	tyče			výkovky		
Provedení	válcováno za tepla			kováno		
Povrch	okujený			okujený		
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523			1)		
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221			2)		

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7042  
z 3.6.1964

Účinnost od:  
1.1.1978

03451

---

**-- Vynechaný text --**