


OCEL 17 047
chromová
ČSN 41 7047

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium steel 17 047

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	žáruvzdorné							
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Ti	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	max. 0,15	max. 0,80	max. 0,80	20,0 až 23,0	max. 0,60	1)	max. 0,045	max. 0,035
Dovolené úchyly chemického složení v hotovém výrobku %	+0,02	+0,10	+0,10	-0,30 +1,00	+0,10	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	016							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená — žlutá — modrá							
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel							
Výrobek	bezešvé trubky							
Provedení	tvářeno za tepla							
Povrch podle ČSN 42 5750	.0 okujený							
Rozměrová norma	ČSN 42 5750							
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0252							

 1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

Nahrazuje: ČSN 41 7047 z 3.6.1964

Účinnost od:
1.3.1979

03452

-- Vynechaný text --