


OCEL 17 061
chromová
ČSN 41 7061

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Chromium steel 17 061

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	žáruvzdorné							
Chemické složení (rozbor tavby)	C	Mn	Si	Cr	Ni	Ti	P	S
	max. 0,18	max. 0,80	max. 0,80	23,0 až 26,0	max. 0,60	1)	max. 0,045	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku 2)	+ 0,02	+ 0,10	+ 0,10	- 0,30 + 1,00	+ 0,10	—		
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	026							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená-žlutá-černá							
Druh ocelí podle způsobu výroby	elektroocel							
Výrobek	bezešvé trubky							
Provedení	tvářeno za tepla							
Povrch	okujený							
Rozměrová norma	ČSN 42 5750							
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0252							
Označení materiálu a stavu	17 061.2							
Stav	žíhaný							
Tloušťka stěny	mm	podle rozměrové normy						
Pevnost v tahu R_m	MPa	441 až 637						
Nejnižší tažnost A_5	%	16						
Tvrdost podle Brinella HB		127 až 183						

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7061
z 3.6.1964

Účinnost od:
1.3.1980

03453

-- Vynechaný text --