


OCEL 17 113
Cr-Si-Al
ČSN 41 7113

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr-Si-Al Steel 17 113

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	žáruvzdorné						
	C	Mn	Si	Cr	Al	P	S
Chemické složení (rozběr tavby) %	max. 0,12	max. 0,60	0,80 až 1,30	6,00 až 7,50	0,40 až 1,00	max. 0,040	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobě %	+0,01	+0,10	±0,10	+0,40	±0,10	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	009						
Barevné značení podle ČSN 42 0010	červená — žlutá — hnědá						
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel						
Výrobek	tyče						
Provedení	válcováno za tepla						
Povrch	okujený						
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523						
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221						

 1 MPa = 1 N/mm²

(Pokrač.)

-- Vynechaný text --