


OCEL 17 332
Cr Ni W Mo

*ČSN 41 7322

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 322

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		na ventily								
		C	Mn	Si	Cr	Ni	W	Mo	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	%	0,40 až 0,50	max 0,70	max. 0,80	12,0 až 15,0	12,0 až 15,0	2,0 až 2,75	0,20 až 0,40	max. 0,040	max. 0,030
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	%	±0,02	+0,07	+0,05	±0,40	±0,15	±0,10	±0,05	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		030								
Barevné označení podle ČSN 42 0010		červená–černá–fialová								
Druh oceli podle způsobu výroby		elektroocel								
Výrobek		tyče						výkovky		
Provedení		válcováno za tepla			broušeno			kováno za tepla		
Povrch		okujený			lesklý			okujený		
Rozměrová norma		ČSN 42 5516			ČSN 42 6518					
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0221			ČSN 42 0134					
Průměr nebo tloušťka	mm	do 25			do 25			do 25		
Označení materiálu a stavu		17 322.9			17 322.9			17 322.9		
Stav		stabilizačně žíhaný			stabilizačně žíhaný			stabilizačně žíhaný		
Nejmenší mez kluzu σ_{K1}	N/mm ²	315			315			315		
Pevnost v tahu σ_{Pt}	N/mm ²	min. 730			min. 730			min. 730		
Nejmenší tažnost δ_5	%	20			20			20		
Nejmenší kontrakce ψ	%	35			35			35		
Nejmenší vrubová houževnatost $R2$	J/cm ²	39			39			39		
Tvrdost podle Brinella informativně	HB	280			280			280		

1 N/mm² = 1 MPa

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7322
z 22.4.1960

Účinnost od:
1.4.1976

03464

-- Vynechaný text --