


OCEL 17 436
Mn-Cr
ČSN 41 7436

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mn-Cr Steel 17 436

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	fyzikální						
	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) ¹⁾	0,46 až 0,56	17,0 až 19,0	0,30 až 0,80	2,90 až 3,60	max. 1,30	max. 0,10	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ²⁾	± 0,01	± 0,20	± 0,05	± 0,10	—	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	112						
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená – oranžová – bílá						
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel						
Výrobek ³⁾	výkovky rotorových kruhů						
Provedení	kováno						
Povrch	obrobený						
Rozměrová norma	4)						
Technické dodací předpisy	4)						
Označení materiálu a stavu	17 436.4 ⁴⁾		17 436.9				
Stav	po rozpouště- cím žihání		zpevněný za studena				

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7436
ze 7.2.1968

Účinnost od:
1.10.1980

03473

-- Vynechaný text --