


OCEL 17 465
Cr Mn Ni N

*ČSN 41 7465

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 465

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	na ventily							
	C	Mn	Si	Cr	Ni	N	P	S
Chemické složení (rozběr tavby) %	0,48 až 0,58	8,00 až 10,00	max. 0,45	20,0 až 22,0	3,25 až 4,50	0,30 až 0,55	max. 0,050	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku %	± 0,01	± 0,20	+ 0,05	± 0,40	± 0,10	± 0,05	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	057							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená-bílá-zlatá							
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel							
Výrobek	tyče							
Provedení	válcováno za tepla				broušeno			
Povrch	okujený				lesklý			
Rozměrová norma	ČSN 42 5516				ČSN 42 6518			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221				ČSN 42 0134			
Průměr nebo tloušťka mm	do 25				do 25			
Označení materiálu a stavu	17 465.0		17 465.9		17 465.0		17 465.9	
Stav	tepelně nezpracovaný		žíhaný podle zvláštního předpisu		tepelně nezpracovaný		žíhaný podle zvláštního předpisu	
Nejmenší mez kluzu σ_{Ks} N/mm ²			590				590	
Pevnost v tahu σ_{Pt} N/mm ²	max. 1470		980 až 1350		max. 1470		980 až 1350	
Nejmenší tažnost δ_s %			12				12	
Nejmenší kontrakce ψ %			18				18	

1 N/mm² = 1 MPa

(Pokrač.)

Účinnost od:
1.4.1976

03476

-- Vynechaný text --