


OCEL 17 483
Mn-Cr-Mo-V
ČSN 41 7483

 JK 125 4471
 125 442

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Amendment

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	žáropevné							
	C	Mn	Si	Cr	Mo	V	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,05 až 0,12	17,0 až 20,0	0,25 až 1,00	7,00 až 9,00	0,50 až 0,70	0,45 až 0,75	max. 0,045	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾	+0,01	—0,50 +1,00	±0,05	—0,20 +0,40	±0,05	±0,05	—	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	111							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená – hnědá – zelená							
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel nebo martinská							
Výrobek	výkovky							
Provedení	kováno							
Povrch	okujený nebo ohrubovaný							
Rozměrová norma	ČSN 42 9001, ČSN 42 9011, ČSN 42 9013, ČSN 42 9010, ČSN 42 9012							
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0276							
Označení materiálu a stavu	17 483.4							
Stav	po rozpouštěcím žhání							

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7483
z 31.5.1967

Účinnost od:
1.3.1980

03477

-- Vynechaný text --