


OCEL 17 536
niklová
ČSN 41 7536

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 536

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	fyzikální					
Chemické složení (rozbor tavby)	C	Mn	Si	Ni	P	S
%	max. 0,12	max. 0,60	max. 0,35	35,0 až 37,0	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	%	+ 0,01	+ 0,05	+ 0,05	± 0,20	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	044					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	červená – černá – žlutá					
Druh oceli podle způsobu výroby	elektroocel					
Výrobek	tyče				pásky	
Provedení	válcováno za tepla		broušeno		válcováno za tepla	
Povrch	okujený		lesklý		okujený	
Rozměrová norma	ČSN 42 5516 ČSN 42 5519 ČSN 42 5523		ČSN 42 6518		ČSN 42 5342	
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0221		ČSN 42 0134		ČSN 42 0245	
Označení materiálu a stavu	17 536.4					
Stav	po rozpouštěcím žháním					
Izobarický součinitel délkové roztažnosti $\alpha \cdot 10^6$ při 20 °C	K ⁻¹	max. 1,5				

1 MPa = 1 N.mm⁻²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7536
z 7.2.1968

Účinnost od:
1.10.1980

03478

-- Vynechaný text --