


OCEL 17 618
manganová
ČSN 41 7618

JK 125 447

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 17 618

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074		odolné opotřebení				
Chemické složení (rozbor tavby) %		C	Mn	Si	P	S
		1,10 až 1,40	11,0 až 13,0	max. 1,0	max. 0,10	max. 0,04
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾ %		±0,03	±0,15	+0,10	—	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		031				
Barevné označení podle ČSN 42 0010		červená — oranžová — žlutá				
Druh oceli podle způsobu výroby		elektroocel				
Výrobek ²⁾		tyče	plechy		výkovky	
Provedení		válcováno za tepla			kováno	
Povrch		okujený				
Rozměrová norma		ČSN 42 5516	ČSN 42 5315		3)	
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0221	ČSN 42 0210		ČSN 42 0276 ³⁾	
Označení materiálu a stavu		17 618.4				
Stav		po rozpouštěcím žháním ⁴⁾				
Průměr nebo tloušťka mm		do 60 ⁵⁾	do 15 ⁶⁾		do 200 ⁶⁾	
Mez kluzu R_e nebo R_p ⁷⁾ MPa		390				
1 MPa = 1 N . mm ⁻²						
Pokrač.						

1 MPa = 1 N.mm⁻²

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 7618
z 31.12.1959

Účinnost od:
1.4.1981

03479

-- Vynechaný text --