



Prášková metalurgia
ŽELEZNÝ PRÁŠOK MECHANICKÝ MC 20

ČSN 41 8003

JK 205

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Iron powder MC 20

Chemické zloženie %	C	Mn	Si	P	S	Ostatné prvky	Fe
	max. 0,20	max. 0,40	max. 0,05	max. 0,03	max. 0,03	max. 0,60	zvyšok

Označenie	Druh	Veľkosť zŕn v mm						Sypný objem cm ³ /100g
		0,4	0,315	0,16	0,06	0,045	–0,045*	
		obsah v %						
	0,045	—	—	0–13	5–17	80–95	5–20	45–53
Poznámka	* — pod sítom Pri frakciách bez znamienka sa rozumie zostatok na síte							
Použitie	na výrobu strojových súčastok							

DODATOK

Súvisiace čs. normy

ČSN 42 0801 Železné a kovové prášky. Technické dodacie predpisy

ČSN 42.... Skúšobné metódy pre železné a kovové prášky - pripravuje sa

Vypracovanie normy

Spracovateľ: ZVL Mokrad' - Štefan Špánik

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Vladimír Princ

Upozornenie: Zmeny a doplnky, ako aj zprávy o novovydaných normách sú uverejnené vo Věstníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

Účinnosť od:
1.9.1969

03482

-- Vynechaný text --