

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14

Schválena: 29.3.1985



OCEL 10 000

ČSN 41 0000

125 120
JK 125 130
125 110

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

steel 10 000

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	obvyklých jakostí					
Chemické složení (rozběr tavby) %	nepředepisuje se					
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	001					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	černá					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová nebo tandemová uklidňuá nebo polouklidňuá nebo neuklidňuá					
Výrobek	tyče ¹⁾			široká ocel ¹⁾		
Provedení	váleováno za tepla					
Povrch	okujený					
Rozměrová norma	ČSN 42 5510 ČSN 42 5520 ČSN 42 5522 ON 42 5591			ČSN 42 5524		
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0138					
Označení materiálu a stavu	10 000.0					
Stav	tepelně nezpracovaný					
Průměr nebo tloušťka mm	do 16	nad 16 do 40	nad 40 do 100	do 16	nad 16 do 25	nad 25 do 50
Pevnost v tahu R_m MPa	max. 500					
Úhel ohybu α a průměr trnu D při zkoušce lámavosti podle ČSN 42 0401 t je tloušťka tyče (mm)	180°					
	3 t	3 t	4 t	2 t	3 t	3 t

Nahrazuje ČSN 41 0000
z 19.12.1971

Účinnost od:
1.7.1986

27304

-- Vynechaný text --