



OCEL 11 300

ČSN 41 1300

JK 125 1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 11 300

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	k tažení a tváření za studena		
	C	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) ¹⁾ %	max. 0,09	max. 0,040	max. 0,040
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	005		
Barevné označení podle ČSN 42 0010	světlehnědá – bílá		
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová neuklidněná nebo poloukudněná		
Výrobek	dráty		
Provedení	válcováno za tepla		
Povrch	okujený		
Rozměrová norma	ON 42 5410 ČSN 42 6425		
Technické dodací předpisy	ON 42 0175		

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 41 1300
z 31.3.1976

Účinnost od:
1.9.1987

27305

-- Vynechaný text --