

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.018.262
669.14.018.62

Schválena: 16.9.1986



OCEL 11 330

ČSN 41 1330

JK 125 111

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 11 330

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	k tažení a tváření za studena		
	C	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	max. 0,13	max. 0,050	max. 0,050
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	007		
Barevné označení podle ČSN 42 0010	světlohnědá – červená		
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová nebo kyslíková tandemová neokřídlená		
Výrobek	drát		
Provedení	válcováno za tepla		
Povrch	okujený		
Rozměrová norma	ON 42 5410		
Technické dodací předpisy	ON 42 0175		

Nahrazuje ČSN 41 1330
z 1.3.1976

Účinnost od:
1.9.1987

27313

-- Vynechaný text --