

**OCEL 11 529****ČSN 41 1529**

JK 125 1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 11 529

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	obvyklých jakostí						
	C ¹⁾ max.	Mn max.	Si max.	Cu	Al	P max.	S max.
Chemické složení (rozběr tavby) %	0,20	1,50	0,55	0,25 až 0,50	2)	0,045	0,045
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku 3)	± 0,03	± 0,10	± 0,05	- 0,03 + 0,05		+ 0,005	+ 0,005
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	010						
Barvné označení podle ČSN 42 0010	červená - zelená						
Druh oceli podle způsobu výroby	uklidňená ocel						
Výrobek	tyče						
Provedení	válcováno za tepla						
Povrch	okujený						
Rozměrová norma	ČSN 42 5510 ON 42 5517 ČSN 42 5520			ON 42 5521 ČSN 42 5522 ON 42 5525 ON 42 5531			
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0138						
Označení materiálu a stavu	11 529.1 4)5)						
Stav	normalizačně žíhaný 4)5)						

(Pokračování)

Nahrazuje ČSN 41 1529
z 9.3.1973

Účinnost od:
1.5.1988

27319

-- Vynechaný text --