

OCEL 12 030

ČSN 41 2030

JK 125 2



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 030

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	k zušlechťování							
	C	Mn	Si	Cr ¹⁾	Ni ¹⁾	Cu	P	S
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,22 až 0,30	0,50 až 0,80	0,15 až 0,40	max. 0,25	max. 0,30	max. 0,30	max. 0,040	max. 0,040
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku % ²⁾	± 0,02	-0,05 +0,10	-0,03 +0,05	-	-	-	-	-
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002							
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená-žlutá-černá							
Druh oceli podle způsobu výroby	uklidněná							
Výrobek	předvalky							
Provedení	válcováno za tepla							
Povrch	okujený							
Rozměrová norma	ČSN 42 5114 ON 42 5115 ČSN 42 5121							
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188							
Označení materiálu a stavu	12 030.0							
Stav	tepelně nezpracovaný							
Nejvyšší tvrdost podle Brinella HB	188							

-- Vynechaný text --