



**OCEL 12 052**  
**uhlíková s borem**

**ČSN 41 2052**

JK 125 222

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 052

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	k zušlechťování					
	C	Mn	Si	B <sup>1)</sup>	P	S
Chemické složení (rozběr tavby) %	0,42 až 0,50	0,50 až 0,80	max. 0,35	0,001 až 0,005	max. 0,040	max. 0,040
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku <sup>2)</sup> %	±0,02	-0,05 až +0,10	+0,05	-	-	-
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená – černá – fialová					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel nebo kyslíková tandemová					
	uklidněná					
Výrobek	sochory					
Provedení	válcováno za tepla					
Povrch	okujený					
Rozměrová norma	ČSN 42 5121					
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188					
Označení materiálu a stavu <sup>3)</sup>	12 052.0					
Stav	tepelně nezpracovaný					

(Pokrač.)

---

-- Vynechaný text --