

OCEL 12 071

ČSN 41 2071

JK 125 2



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 071

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	na pružiny				
Chemické složení (rozbor tavby) ¹⁾	C	Mn	Si	P	S
%	0,60 až 0,70	0,60 až 0,80	max. 0,35	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ¹⁾	%	±0,03	±0,05	+0,05	+0,005
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená – modrá – oranžová				
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo kyslíková konvertorová nebo elektroocel				
Výrobek	tyče				
Provedení	válcováno za tepla				
Rozměrová norma	ON 42 5511 ČSN 42 5522 ON 42 5525				
Technické dodací předpisy	ON 42 0216 ČSN 42 0220				
Označení materiálu a stavu	12 071.0		12 071.3		
Stav	tepelně nezpracovaný		žháný na měkko		

Pokračování

-- Vynechaný text --