

**OCEL 12 081****ČSN 41 2081**

JK 125 2

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 12 081

Skupina ocelí podle ČSN 42 0074	na pružiny					
Chemické složení (rozbor tavby)	%	C	Mn	Si	P	S
		0,70 až 0,80	0,40 až 0,65	max. 0,35	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené odchylky chemického složení v hotovém výrobku	%	+0,03	±0,05	+0,05	+0,005	+0,005
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002					
Barevné označení podle ČSN 42 0010	zelená — modrá — fialová					
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel nebo kyslíková konvertorová					
Výrobek	pásky a pruhy					
Provedení	válcováno za studena					
Povrch podle technických dodatků předpisů	.0 tmavý matný	.1 lesklý	.4 po zušlechtění	.5 jemně broušený	.6 broušený	
Rozměrová norma	ČSN 42 5350					
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0107					
Označení materiálu, stavu a stupně přetváření ¹⁾	12 081.30			12 081.80		
Stav	žilhaný na měkko			zušlechtěný		
Stupeň přetváření	dále nepřeválcováno					

Nahrazuje ČSN 41 2081
z 7.10.1976

Účinnost od:1.2.1988 27340

-- Vynechaný text --