



OCEL 13 126
manganová

ČSN 41 3126

JK 125 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel 13 126

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	na bezešvé trubky a trubky rozšířované				
	C	Mn	Si	P	S
Chemické složení (rozbor tavby)	0,15 až 0,22	0,90 až 1,40	0,15 až 0,35	max. 0,040	max. 0,045
	Cr	Ni	Cu ¹⁾	Cr + Ni + Cu	
	max. 0,30	max. 0,30	max. 0,30	max. 0,75	
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku	C		Mn	Si	
	±0,02		±0,10	±0,05	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	fialová – bílá – zelená				
Druh oceli podle způsobu výroby	martinská nebo elektroocel				

Účinnost od:
1.8.1988

27343

-- Vynechaný text --