

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.15`
74-194.2

Schválena: 10.5.1991



OCEL 13 141 manganová

ČSN 41 3141

JK 125

Nezobrazitelný cizojazyčný text! 13141

Manganese Steel 13 141

Skupina oceli podle ČSN 42 0074	k zušlechťování				
	C	Mn ¹⁾	Si	P ¹⁾	S ¹⁾
Chemické složení (rozbor tavby) %	0,25 až 0,32	1,30 až 1,65	max. 0,40	max. 0,035	max. 0,035
Dovolené úchytky chemického složení v hotovém výrobku ²⁾ %	±0,02	±0,06	+0,03	—	—
Třída odpadu podle ČSN 42 0030	002				
Barevné označení podle ČSN 42 0010	fialová-bílá-černá				
Druh oceli podle způsobu výroby	uklidněná				
Výrobek	předvalky				
Provedení	válcováno za tepla				
Povrch	okujený				
Rozměrová norma	ČSN 42 5114 ČSN 42 5121				
Technické dodací předpisy	ČSN 42 0188				
Označení materiálu a stavu	13 141.0		13 141.3		
Stav	tepelně nezpracovaný		žíhaný na měkko		
Tvrdost podle Brinella HB	—		max. 223		

Nahrazuje ČSN 41 3141
z 16.1.1978

Účinnost od:
1.5.1992

27344

-- Vynechaný text --