


OCEL 15 110
Cr - V
ČSN 41 5110

 JK 125 325
 125 345

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cr - V Steel 15 110

Skupina oceli podle ČSN 42 0074		pro vyšší teploty a tlaky						
Chemické složení (rozbor tavby)	%	C	Mn	Si	Cr	V	P	S
		0,08 až 0,16	0,40 až 0,70	0,15 až 0,40	0,50 až 0,75	0,20 až 0,35	max. 0,040	max. 0,040
		-0,0 +0,02	-0,05 +0,10	-0,03 +0,05	-0,05 +0,10	-0,03 +0,05	—	
Třída odpadu podle ČSN 42 0030		002						
Barevné označení podle ČSN 42 0010		bílá — žlutá — červená						
Druh oceli podle způsobu výroby		martinská nebo elektroocel						
Výrobek		bezešvé trubky					přesné bezešvé trubky	
Provedení		tvářeno za tepla					tvářeno za studena	
Povrch		podle rozměrových norem						
Rozměrová norma		ČSN 42 5715 ČSN 42 5716		ČSN 42 5720 ČSN 42 5722			ČSN 42 6710	
Technické dodací předpisy		ČSN 42 0251						
Označení materiálu a stavu		15 110.5 2)						
Stav		normalizačně žíhaný a popouštěný						

 1 MPa - 1 N. mm⁻²

(Pokrač.)

 Nahrazuje ČSN 41 5110
 z 5.5.1972

 Účinnost od:
 1.1.1982

27349

-- Vynechaný text --